

低膨張鑄物砂

アルミナサンドS50CT(B)

アルミナサンドS50CTは中国山東省地区で採掘された高アルミナ質原料の焦宝石を高温で焼成した鑄物砂です。

高温での安定性に優れており、ロストワックス用サンディング・フィラー材として、また砂型鑄造用の鑄型材としても優れた特性と経済性を有しております。

化学成分： Al₂O₃ 44~46% Fe₂O₃ 1.50%以下

SiO₂ 約50%

物理性質： 耐火度 SK35以上 (≥ 1, 770℃)

比 重 2.6

体積密度 2.55 (g/cm³)

サイズ： 1.5-1.0mm 1.0-0.7mm 0.7-0.3mm
0.3-0.1mm 200mesh 325mesh 7号品

*上記以外の粒度につきましてはお問い合わせ下さい。

梱 包： 25kg紙袋 または1,000kgフレコンバッグ入り

用 途： ロストワックス法 ショープロセス法
 シェルモールド法 その他砂型鑄造法

エース産商株式会社

〒115-0045

東京都北区赤羽 2-51-3

NS3ビル9階

TEL：03-3901-6641

FAX：03-3901-6651