

JIS鋼種・化学成分

JIS規格名	化学成分 (%)									
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N
SUS304	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.03 以下	8.00~ 10.5	18.00~ 20.00	-	-	-
SUS304L	0.03 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.03 以下	9.00~ 13.00	18.00~ 20.00	-	-	-
SUS316	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.03 以下	10.00~ 14.00	16.00~ 18.00	2.00~ 3.00	-	-
SUS316L	0.03 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.03 以下	12.00~ 15.00	16.00~ 18.00	2.00~ 3.00	-	-
SUS310S	0.08 以下	1.5 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.03 以下	19.00~ 22.00	24.00~ 26.00	-	-	-
SUS329J4L	0.03 以下	1.00 以下	1.5 以下	0.04 以下	0.03 以下	5.50~ 7.5	24.00~ 26.00	2.50~ 3.5	-	0.08~ 0.3
SUS430	0.12 以下	0.75 以下	1.00 以下	0.04 以下	0.03 以下	-	16.00~ 18.00	-	-	-
SUS444	0.025 以下	1.00 以下	1.00 以下	0.04 以下	0.03 以下	-	17.00~ 20.00	1.75~ 2.5	-	0.025 以下
SUS403	0.15 以下	0.5 以下	1.00 以下	0.04 以下	0.03 以下	0.6 以下	11.50~ 13.00			
SUS630	0.07 以下	1.00 以下	1.00 以下	0.04 以下	0.03 以下	3.00~ 5.00	15.50~ 17.5	-	3.00~ 5.00	-