

スラグリップ

SLAGRIP



スラグリップは、国内の厳選された不焼成の真珠岩を原料とした鑄造用保温・除滓材です。

溶湯に散布しますとスラグリップは素早く発泡し、溶湯面に浮上したスラグを吸着して除滓作業が容易に出来ます。

スラグリップは、溶湯に散布時の飛散が少なく、除滓作業環境の改善に貢献が可能です。

また、スラグリップは耐火性が高く、溶湯の保温効果に優れており、炉壁の付着も少なく好評です。

化学組成(%)

| SiO ₂ | Al ₂ O ₃ | Fe ₂ O ₃ | TiO ₂ | CaO | MgO | Na ₂ O | K ₂ O | MnO |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|-------------------|------------------|------|
| 74.12 | 15.08 | 0.89 | 0.11 | 0.55 | 0.2 | 3.52 | 5.07 | 0.15 |
| 73.5 | 15.84 | 1.01 | 0.1 | 0.58 | 0.29 | 3.46 | 5.03 | 0.15 |

※上記の化学組成は代表例であることと天然鉱産物の為、保証及び規格値ではありません。

※参考粒度

| 品名・規格 | 粒度分布(質量%) | | | |
|------------|-----------|-------------|------------|---------|
| | +2.36mm | 2.36~0.15mm | -0.15mm | |
| スラグリップ S-1 | 粒度範囲の目安 | 0~10 | 80~100 | 0~10 |
| | 実績粒度分布例 | 0.6 | 98.1 | 1.3 |
| スラグリップ S-3 | 粒度範囲の目安 | +1.2mm | 1.2~0.15mm | -0.15mm |
| | 実績粒度分布例 | 6.7 | 91.8 | 1.5 |



エース産商株式会社
(ACE TRADING CO.,LTD.)

〒115-0045 東京都北区赤羽2-51-3 NS3ビル9F

TEL03-3901-6641

FAX03-3901-6651