

## スラグリップ 試験成績表

エース産商株式会社

1. 商品名：スラグリップ S-3

2. 試験結果

	粒度分布(質量%)		
	1.2mm 以上	1.2mm~0.15mm	0.15mm 以下
粒度範囲の目安	0~10	80~100	0~10
試験結果	3.0	94.4	2.6

3. 化学組成(%) (※)

化学組成範囲の目安	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	TiO <sub>2</sub>
		60~80	10~25	≦2	≦2	≦1	≦10	≦10
試験結果	73.5	15.64	1.01	0.58	0.29	3.46	5.07	0.11

※上記の数値は代表値であり保証値ではありません。

◎試験方法

- ・粒度分布は、JIS A 5007 に準ずる。
- ・化学組成は、蛍光X線分析法による。

以上